

Chemický rozbor pro LEDEN - ČERVEN 2024

Grudzeń Las dne 03.01.2024r.

H-GLOST, s.r.o.

**Knínická 2040/9
664 34 Kuřim, CZ**

W załączeniu przesyłam wyniki analiz chemicznych średnich próbek laboratoryjnych.

WYNIKI ANALIZ CHEMICZNYCH PIASKU WYKONANE W GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o.

L.p	NAZWA WYROBU	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂
1	GL 35	99,631	0,096	0,030	0,043
2	GL 30	99,618	0,098	0,034	0,050
3	GL 27	99,548	0,141	0,039	0,072
4	GL 21	99,479	0,179	0,058	0,084
5	GL 16	99,399	0,196	0,066	0,139
6	GL 14	99,333	0,236	0,074	0,157

d _{75/25}	min. 55,0%
vlhkost	max. 0,25%

Temperatura spiekania min. 1600°C.

Z poważaniem

GLÓWNY TECHNOLOG



inż. Krzysztof Zachłata